

Lubricantes para industria.



Hydrostar HLP

Fluido hidráulico premium de uso universal con capacidad antidesgaste.

Utilización

- Moeve Hydrostar HLP está especialmente recomendado para sistemas hidráulicos de uso universal. Especialmente desarrollado para sistemas hidrostáticos de alta presión equipados con bombas última generación que requieran un fluido hidráulico antidesgaste premium.
- Formulados para satisfacer las exigencias de los sistemas hidrostáticos más modernos de alta presión (especialmente los que incorporan bombas de paletas y pistones de última generación).
- El producto Moeve Hydrostar HLP está aprobado por los principales fabricantes de bombas.

Prestaciones

- Elevada demulsibilidad.
- Excelente resistencia a la formación de espuma y buena cesión del aire ocluido.
- Protege el circuito gracias a su capacidad antidesgaste.
- Muy alta resistencia a la formación de lodos y depósitos.
- Alta protección ante corrosión y herrumbre.
- Gran resistencia a la oxidación.
- Elevada filtrabilidad.

Niveles de calidad

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--|
| • DIN 51524 Part 2 HLP | • ISO 6743-4 HM | • ISO 11158 HM |
| • AFNOR NF-E 48-603 HM | • Filterability AFNOR (Dry& Wet) | • PARKER DENISON HF-0, HF-1, HF-2 |
| • EATON Brochure 03-401-2012 | • BOSCH-REXROTH 90220 (ISO 46) | • FIVES CINCINNATI P-68 (ISO 32), P-69 (ISO 68), P-70 (ISO 46) |
| • ENGEL (ISO 46) | | |

Propiedades físico-químicas

Parámetro	Unidades	Método	Hydrostar HLP					
Grado ISO	-	-	15	22	32	46	68	100
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D-445	15	22	32	46	68	100
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D-445	3,6	4,4	5,5	6,8	8,7	11,4
Índice de viscosidad	-	ASTM D-2270	110	109	109	102	100	100
Densidad 15 °C	kg/l	ASTM D-4052	0,867	0,870	0,873	0,879	0,885	0,889
P. Inflamación V/A	°C	ASTM D-92	186	202	230	234	250	268
P. Congelación	°C	ASTM D-97	-45	-33	-24	-24	-21	-18

Seguridad, higiene y medio ambiente

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.