

Emasfalt MBA-67 (C67BF3 MBA)

ÉMULSIONS ■ ENROBÉS BITUMINEUX À FROID ■ OUVERTS

DÉFINITION :

Émulsion cationique de bitume à rupture moyenne pour enrobés ouverts à froid conforme aux spécifications figurant dans la norme UNE EN 13808:2013/1M:2014 pour une émulsion de type C67BF3 MBA.

SPÉCIFICATIONS :

Caractéristiques	Unité	Norme	Min.	Max.
Émulsion originale				
Polarité des particules	-	UNE EN 1430	Positive	
Indice de rupture	-	UNE EN 13075-1	70	155
Viscosité par écoulement (4 mm, 40 °C)	s	UNE EN 12846-1	5	70
Teneur en liant (par teneur en eau)	%	UNE EN 1428	65	69
Teneur en fluxant (par distillation)	%	UNE EN 1431	-	10
Résidu sur tamis (0,5 mm)	%	UNE EN 1429	-	0,10
Tendance à la sédimentation (7 jours)	%	UNE EN-12847	-	5
Adhésivité	%	UNE EN 13614	90	-
Propriétés du liant après distillation (UNE EN 1431)				
Pénétration (25 °C ; 100 g ; 5 s) ou	0,1mm	UNE EN-1426	-	330
Pénétration (25 °C ; 100 g ; 5 s)	0,1mm.	UNE EN-1426	90	170
Point de ramollissement	°C	UNE EN-1427	35	-
Propriétés du liant après évaporation (UNE EN 13074-1)				
Pénétration (25 °C ; 100 g ; 5 s) ou	0,1mm.	UNE EN-1426	-	330
Pénétration (15 °C ; 100 g ; 5 s)	0,1mm.	UNE EN-1426	140	260
Point de ramollissement	°C	UNE EN-1427	-	35
Propriétés du liant après stabilisation (UNE EN 13074-2)				
Pénétration (25 °C ; 100 g ; 5 s)	0,1mm	UNE EN-1426	-	220
Point de ramollissement	°C	UNE EN-1427	39	-



Votre univers, plus performant.

APPLICATIONS :

- Enrobés bitumineux ouverts à froid pour couches de roulement ou intermédiaires.
- Réparations/comblements des ornières.

TEMPÉRATURES D'UTILISATION DONNÉES À TITRE INDICATIF :

- Température d'application (°C) : 30–60. L'émulsion sera généralement utilisée à la température de fourniture, sans nécessité de la chauffer pour l'enveloppement des granulats. Mais si tel était le cas, des précautions particulières doivent être prises pour ne pas dépasser la limite de 60 °C. Pour cela, il est recommandé de chauffer à l'aide de moyens garantissant un contrôle correct de la température et une homogénéité de celle-ci dans toute l'émulsion, en évitant des surchauffes ponctuelles qui pourraient la détériorer.

DOTATIONS À TITRE INDICATIF :

- Environ 5 à 7 % d'émulsion par rapport au poids de granulats, selon l'enrobé et le type de granulat, ce qui suppose 3-4 % de liant résiduel s/enrobé.

RECOMMANDATIONS :

- Calibrer les appareils de dosage de la centrale d'enrobage.
- Adapter le dosage des matériaux en fonction de la formule de travail.
- Ajuster le dosage dans la section de test pour atteindre le pourcentage de recouvrement optimal de l'enrobé et éviter la séparation des gros granulats lors de la collecte et des égouttements d'émulsion.

Révision n° : 7

Approuvé : 01/03/2019

Prochaine révision : 01/03/2024



ER-0129/1994



Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web www.cepsa.com

Remarque : Les recommandations reprises dans cette fiche technique doivent être uniquement considérées à titre indicatif et pour des cas généraux, Cepsa déclinant toute responsabilité en cas d'usage indu. Pour les cas particuliers, veuillez contacter le département technique de Cepsa.



Votre univers, plus performant.