

Imprimul

Emulsión bituminosa no iónica con cargas para imprimación, soluble en agua, que se utiliza para la protección/conservación de superficies.

Aplicaciones:

- › Imprimación de pavimentos y paramentos para una posterior aplicación de productos de base asfáltica

Ventajas:

- › Buena manejabilidad
- › Fácil aplicación
- › Buena adherencia al soporte
- › Resistente a la alcalinidad del cemento
- › Alto poder de penetración, en su uso como imprimación
- › Exento de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)

Especificaciones:

Características	Unidad	Norma	Mín.	Máx.
Emulsión Original				
Densidad relativa a 25°C		UNE 104281-3.5	0,98	1,12
Contenido en agua	%	UNE 104281-3.2	56	64
Contenido de cenizas	%	UNE 104281-3.8	25	40
Endurecimiento		UNE 104281-3.9	Antes de 24h desde su aplicación	
Contenido en COV's	g/l	ASTM D2369	-	30

Imprimul

Modo de empleo:

- › El soporte sobre el que vaya a aplicarse Imprimul, deberá presentar una superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo y otras sustancias (aceites, cal, etc.) que pudieran perjudicar la adherencia o mermar sus prestaciones, actuando posteriormente como se indica a continuación:
- › Homogeneizar el producto en su envase antes de la aplicación
- › Se puede aplicar puro o diluido en agua hasta tres partes de agua por una de producto (25% en agua)
- › Extender por medio de rodillo o cualquier otro elemento adecuado, dejando secar completamente cada capa antes de aplicar la siguiente (24 horas aproximadamente, dependiendo del grado de humedad y de la temperatura ambiente)

Otras recomendaciones:

- › Es aconsejable aplicar el producto a temperaturas entre 10 - 35°C, evitando además su empleo bajo condiciones meteorológicas adversas
- › Cuando se aplique Imprimul en interiores es conveniente que exista una buena ventilación que favorezca el curado

Dotaciones/consumos:

- › Las dotaciones van determinadas por el tipo de aplicación, pudiendo oscilar entre 250 y 500 g/m² de producto puro

Almacenamiento y conservación:

- › Los envases deben permanecer resguardados de la intemperie de forma que queden protegidos tanto de las heladas como de las fuertes exposiciones al sol
- › La temperatura de almacenamiento no debe ser inferior a los 5°C, ya que puede afectar a la calidad del producto
- › Una vez finalizado su uso, tapar bien los recipientes para evitar la evaporación del agua
- › El tiempo máximo de almacenaje recomendado es de 12 meses desde la fecha de fabricación, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados

- › El Imprimul no es apto para aplicaciones en las que vaya a estar en contacto con disolventes o carburantes
- › Los utensilios de trabajo podrán limpiarse con agua antes de que el producto seque; después, podrá realizarse la limpieza con cualquier disolvente industrial