

Newprimer

Emulsión bituminosa aniónica tipo EA UNE 104231, fabricada con betunes seleccionados que aportan al residuo una excelente adhesividad al soporte.

Aplicaciones:

- › Impermeabilización de muros, cimientos, medianerías, terrazas, azoteas y gran variedad de superficies, bien sean de nueva construcción y/o en rehabilitación
- › Adherencia de láminas asfálticas

Ventajas:

- › Buena manejabilidad
- › Fácil aplicación
- › Buena adherencia al soporte.
- › Resistente a la alcalinidad del cemento
- › Alto poder de penetración, en su uso como imprimación.
- › Exento de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)

Especificaciones:

Características	Unidad	Norma	Mín.	Máx.
Emulsión original				
Viscosidad Brookfield a 25°C	mPa.s	NIE-008	500	-
Densidad relativa a 25°C		UNE 104281-3.5	0,98	1,02
Contenido de cenizas	%	UNE 104281-3.8	-	1
Residuo de destilación	%	UNE EN 1431	60	65
Contenido de COVs	g/l	ASTM D2369	-	30
Ensayos sobre residuo de destilación				
Penetración (25°C; 100g; 5s)	0,1 mm	UNE EN 1426	50	200
Ensayos sobre residuo seco				
Resistencia al agua		UNE 104281-3.3	No se formarán ampollas ni se producirá reemulsificación de la película asfáltica	

Newprimer

Modo de empleo:

- › El soporte sobre el que vaya a aplicarse Newprimer, deberá presentar una superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo y otras sustancias (aceites, cal, etc.) que pudieran perjudicar la adherencia o mermar sus prestaciones, actuando posteriormente como se indica a continuación:
- › Homogeneizar el producto en su envase antes de la aplicación
- › Se puede aplicar puro o diluido en agua hasta un 50%
- › Aplicar con rodillo, brocha u otra maquinaria adecuada
- › Extender en capas uniformes dejando secar completamente cada capa antes de aplicar la capa siguiente (24 horas aproximadamente, dependiendo del grado de humedad y de la temperatura ambiente)

Otras recomendaciones:

- › Es aconsejable aplicar el producto a temperaturas entre 10 - 35°C, evitando además su empleo bajo condiciones meteorológicas adversas
- › Debe protegerse la superficie tratada de la acción directa del sol
- › Cuando se aplique Newprimer en interiores es conveniente que exista una buena ventilación que favorezca el curado

Dotaciones/consumos:

- › Las dotaciones van determinadas por el tipo de aplicación, pudiendo oscilar entre 150 y 250 g/m² de emulsión pura, dependiendo de la porosidad del soporte

Almacenamiento y conservación:

- › Los envases deben permanecer resguardados de la intemperie de forma que queden protegidos tanto de las heladas como de las fuertes exposiciones al sol
- › La temperatura de almacenamiento no debe ser inferior a los 5°C, ya que puede afectar a la calidad del producto
- › Una vez finalizado su uso, tapar bien los recipientes para evitar la evaporación del agua.
- › El tiempo máximo de almacenaje recomendado es de 12 meses desde la fecha de fabricación, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados

- › Newprimer no es apto para aplicaciones en las que vaya a estar en contacto con disolventes o carburantes
- › Los utensilios de trabajo podrán limpiarse con agua antes de que el producto seque; después, podrá realizarse la limpieza con cualquier disolvente industrial



Revisión nº7 - Aprobado: 07/11/2025 - Próxima revisión: 07/11/2030

Si desea más información, visite www.moeve.es

Las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo y para situaciones generales, denegando Moeve cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Moeve.