

Newprimer

Émulsion bitumineuse non ionique de type EA UNE 104231, fabriquée avec des bitumes sélectionnés apportant au résidu une excellente adhésivité au support.

Applications:

- Imperméabilisation de murs, assises, cloisons, terrasses, toits en terrasse et d'une grande variété de surfaces, de nouvelle construction et/ou en rénovation
- Imperméabilisation de tabliers de pont où il peut être appliqué avec un géotextile
- Adhérence de feuilles asphaltiques

Propriétés:

- Application facile
- Bonne maniabilité
- Grand pouvoir adhérent
- Résistant à l'alcalinité du ciment
- Sans COVs
- Non résistant aux carburants

Spécifications:

Caractéristiques	Unité	Norme	Min.	Max.
Émulsion Initiale				
Viscosité Brookfield (25°C)	mPa.s	NIE-008	500	-
Densité relative à 25°C		UNE 104281-3.5	0,98	1,02
Teneur en cendres	%	UNE 104281-3.8	-	1
Résidu de distillation	%	UNE EN 1431	60	65
Composés organiques volatiles	g/l	ASTM D2369	-	30
Essais sur résidu de destillation				
Pénétration (25°C; 100g; 5s)	0,1 mm	UNE EN 1426	50	200
Essais sur résidu sec				
Résistance à l'eau		UNE 104281-3.3	Pas de formation de goutte-lettes, ni de réémulsification de la pellicule asphaltique	

Newprimer

Mode d'emploi:

- › Le support sur lequel va être appliqué Newprimer devra présenter une surface cohésive, propre, sans poussière ni autres substances (huiles, chaux, etc.) pouvant nuire à l'adhérence ou le rendre moins performant ; procéder par la suite comme indiqué ci-dessous:
- › Homogénéiser le produit dans son emballage avant son application
- › Peut s'appliquer pur ou dilué dans l'eau jusqu'à 50%
- › Appliquer à l'aide d'un rouleau, à la brosse ou tout autre accessoire adéquat
- › Étendre en couches uniformes et laisser sécher totalement chaque couche avant d'appliquer la suivante (environ 24 heures, selon le degré d'humidité et la température ambiante)

Autres recommandations:

- › Il est conseillé d'appliquer le produit à une température oscillant entre 10 - 35°C, tout en évitant son utilisation dans des conditions météorologiques adverses
- › La surface traitée doit être protégée de l'action directe du soleil
- › Lorsque Newprimer est appliqué à l'intérieur, il est souhaitable d'assurer une bonne ventilation afin de faciliter un séchage adéquat

Dotation/rendement:

- › La quantité varie en fonction du type d'application et pourra osciller de 150 à 250 g/m² d'émulsion pure, selon la porosité du support

Stockage et conservation:

- › Les emballages doivent rester à l'abri des intempéries afin de les protéger des gelées ainsi que de l'exposition intense au soleil
- › La température de stockage ne doit être inférieure à 5°C, car cela pourrait nuire à la qualité du produit
- › Après utilisation, bien reboucher les récipients afin d'éviter l'évaporation d'eau
- › Le temps maximum de stockage recommandé est de 9 mois depuis la date de fabrication, dans les emballages d'origine, bien refermés et non détériorés

- › Newprimer n'est pas indiqué pour les applications le mettant en contact avec des dissolvants ou des carburants
- › Les outils de travail pourront se nettoyer avec de l'eau avant séchage du produit; sinon, leur nettoyage postérieur pourra s'effectuer avec un dissolvant industriel quelconque